Filter-bond™ E-3505

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond عبارة عن سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات ملامسة الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond E-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. يُظهر FILTER-bond E-3503 و E-3505 خصائص ربط ممتازة لمختلف الركائز، وهما منتجات قوية ذات خصائص فيزيائية جيدة. بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا لـ E-3503 و E-3505 هي تغليف وختم الترشيح والترشيح الفائق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	مرشحات	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-
	أختام	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.10-0.30 %	-	ASTM D2566
الوزن	19 g	0.6701 oz	-
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	11.0-21.0 min	-	ASTM D2971
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 14، نسبة الخلط بالحجم: 17	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	43000-57000 cP	-	ASTM D4878
وقت إزالة القالب	120-240 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
قوة الشد	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	50.0 C°	122.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.