Filter-bond™ E-3568

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond عبارة عن سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات ملامسة الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond E-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. يستخدم FILTER-bond E-3568 في تطبيقات مثل: تطبيقات الترشيح الفائق والترشيح المسبق وتطبيقات الحشية. تعتبر قدرة FILTER-bond على التشذيب أو القطع بسهولة ميزة حاسمة. تطبيقات الحشية المرنة مناسبة بشكل مثالي لـ Filter-bond E-3568.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	مرشحات	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	
المظهر	أزرق فاتح	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.928 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.050-0.20 %	-	ASTM D2566
الوزن	17 g	0.5996 oz	-
صلابة الديورومتر	60-70	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	4.0-6.0 min	-	ASTM D2971
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 88، نسبة الخلط بالحجم: 100	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	950 cP	-	ASTM D4878
وقت إزالة القالب	40-90 min 20-30 min	- - -	- - -

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معامل الشد	MPa	-	ASTM D638
قوة الشد	0.862 MPa	125.02 psi	ASTM D638
استطالة الشد	950 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	1.75 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.