Filter-bond™ R-30-6-2

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond عبارة عن سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات ملامسة الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond R-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. تتميز سلسلة FILTER-bond R-30-6 بثلاثة أنظمة تغليف ولصق مصممة خصيصًا لتغليف و/أو ربط منتجات الترشيح الفائق. لا تحتوي سلسلة FILTER-bond R-30-6 على أمينات عطرية أو مواد مسرطنة أو مطفرة أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-
المظهر	كهرماني شفاف	-	-
	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.15-0.25 %	-	ASTM D2566
الوزن	18 g	0.6349 oz	-
صلابة الديورومتر	80-90	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	161 °C	321.8 °F	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط (25°C)	30.0-40.0 min	-	ASTM D2971
وقت المعالجة	12.0-18.0 hr 6.0-12.0 hr	- - -	Internal Method - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	نسبة الخلط بالوزن: 22، نسبة الخلط بالحجم: 25		
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 6000-11000	-	ASTM D4878

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2900	psi 420610.2	ASTM D638
قوة الشد	MPa 88.9	psi 12893.88	ASTM D638
استطالة الشد	% 3.5	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3110	psi 451068.18	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 107	psi 15519.07	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 15	ft·lb/in 0.2809	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 27	ft·lb/in 0.5057	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.