Filter-bond™ R-36

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond عبارة عن سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات ملامسة الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond R-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. يمكن استخدام FILTER-bond R-36 بنسب من 2:1 إلى 1:1، بالحجم أو بالوزن، مما يجعله منتجًا مثاليًا لكل من التطبيقات الميدانية والإنتاجية. FILTER-bond R-36 هو "الحصان العامل" في خط المواد اللاصقة البوليمرية الخاص بنا وسوف يربط معظم المعادن والبلاستيك والسيراميك والخشب والأقمشة والقماش وما إلى ذلك. مع زيادة المزيج من 2:1 إلى 1:1، يصبح المنتج المعالج شبه صلب وله مقاومة حرارية أقل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-
المظهر	كهرماني شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.050-0.20 %	-	ASTM D2566
الوزن	18 g	0.6349 oz	-
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	62 75 C°	143.6 - 167.0 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	2.0 hr	-	ASTM D2971
وقت المعالجة	1.0 day	-	Internal Method
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 50، نسبة الخلط بالحجم: 46	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 15000-23000	-	ASTM D4878

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D638
قوة الشد	MPa 56.9	psi 8252.66	ASTM D638
استطالة الشد	% 7.5	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1760	psi 255266.88	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 94.8	psi 13749.6	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 24	ft·lb/in 0.4495	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.