Filter-bond™ R-37-38

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond عبارة عن سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات ملامسة الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond R-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. FILTER-bond R-3738 هو نظام لاصق هيكلي تم تطويره خصيصًا لربط وسائط المرشح في تطبيقات الترشيح والترشيح الفائق. يوفر FILTER-bond R-3738 التصاقًا ممتازًا بالمواد المتشابهة وغير المتشابهة. كما أنه مقاوم كيميائيًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-
المظهر	كهرماني شفاف	-	-
	كريم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.050-0.20 %	-	ASTM D2566
الوزن	20 g	0.7054 oz	-
صلابة الديورومتر	79-89	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	96 100 C°	204.8 - 212.0 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	36.0-52.0 min	-	ASTM D2971
وقت المعالجة	1.0 day	-	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 31، نسبة الخلط بالحجم: 33	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 8000-14000	-	ASTM D4878

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2380	psi 345190.44	ASTM D638
قوة الشد	MPa 70.9	psi 10283.19	ASTM D638
استطالة الشد	% 6.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1830	psi 265419.54	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 66.9	psi 9703.04	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 1.1	ft·lb/in 0.0206	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 59	ft·lb/in 1.11	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.