Ultracast™ AL Red Label

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة من أنظمة الصب المملوءة منخفضة التكلفة وعالية الأداء. أنظمة صب متكررة منخفضة الانكماش واللزوجة ومن خلطة واحدة إلى واحدة، تعيد إنتاج أدق التفاصيل. يمكن تشغيل هذه الأنظمة بسهولة، وتلميعها، ونحتها يدويًا دون تآكل مفرط لأدوات القطع. التعديلات والإصلاحات سهلة. ممتاز لجميع أنواع تطبيقات النماذج، وتطبيقات الأدوات، وتطبيقات التثبيت، والقوالب، والتكرارات العامة، والصب العام. لا مزيد من الانتظار طوال الليل. لا مزيد من المسبوكات المشوهة. لا حاجة لقواطع كربيد للتشغيل. عندما تحتاج إلى تفاصيل سريعة ودقيقة وتكرار دقيق، فإن ULTRACAST هو الخيار الأفضل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	انكماش منخفض لزوجة منخفضة قابل للتشغيل الآلي	- - -	- - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	ألومنيوم	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.70 g/cm³	-	ASTM D792
الحجم النوعي	0.00222 cm³/g	-	-
انكماش القالب	0.050-0.30 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	77-83	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	8.0 min	-	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	4950-5050 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	60-180 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.