

Braskem PE BS002W

HDPE, HMW	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BS002W هو بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، بوليمر مشترك، يمكن استخدامه لإنتاج عبوات ذات جدران رقيقة. يوفر مزيجًا رائعًا من مقاومة الصدمات والصلابة، ومقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد (ESCR)، وقابلية جيدة لإعادة إنتاج وزن الزجاجات ووسط ممتاز. التطبيق: قوالب نفخ حجم صغير: زجاجات لمنتجات التنظيف ومنتجات التجميل والمواد الغذائية ومنتجات الفاعل بالسطح. العملية: قوالب النفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلابة، عالية	الميزات
-	-	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	
-	-	كثافة عالية	
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	مظهر ممتاز	
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	الاستخدامات
-	-	زجاجة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	قوالب النفخ	طريقة المعالجة
-	-	القوالب بالضغط	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.959	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 0.33	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1238	-	-	
ASTM D1238	-	g/10 min 24	
ASTM D1693	-	hr 65.0	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي
ASTM D1693	-	hr 150	
ASTM D1693	-	-	
ASTM D1693	-	-	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5076.33	MPa 35.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 217557.0	MPa 1500	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 5.62	J/m 300	صدمة إيبرود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 183.2	C° 84.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.