

Braskem PE JV060U

HDPE, HMW	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

الوصف: JV060U عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة، كوبوليمر بوتين-1 ذو وزن جزيئي ضيق، درجة قولبة بالحقن، مصمم لتحقيق صلابة عالية، وثبات الأبعاد، وقوة ميكانيكية ومقاومة عالية للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة. كما أنه يقدم قابلية معالجة جيدة. يحتوي على مضادات الأكسدة ومضافات مثبت للأشعة فوق البنفسجية. التطبيق: أغذية، صناديق للاستخدامات الصناعية أو النقل أو الصيد، دلاء، حوامل ومنصات نقالة، حاويات قمامة، علب زجاجات، خوذات أمان، أقفاص لنقل الدواجن والسلع الرياضية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة		الخاصية
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري
-	-	مضاد للأكسدة
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية
-	-	مضاد للأكسدة
-	-	مونومر مشترك بوتين
-	-	بوليمر مشترك
-	-	مقبول لملامسة الأغذية
-	-	ثبات أبعاد جيد
-	-	قابلية معالجة جيدة
-	-	قوة جيدة
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية
-	-	كثافة عالية
-	-	صلابة عالية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة
-	-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي
-	-	-	زجاجات
-	-	-	أغطية
-	-	-	حاويات
-	-	-	صناديق
-	-	-	تطبيقات صناعية
-	-	-	تطبيقات خارجية
-	-	-	منصات نقالة
-	-	-	Safety Helmets
-	-	-	سلع رياضية
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.957	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 7.0 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1693	-	hr 10.0	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي
-	-	hr 15.0	
ASTM D2240	-	65	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638			

ASTM D638

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	psi 4061.06	MPa 28.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 197251.68	MPa 1360	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.6555	J/m 35	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 159.8	C° 71.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 257.0	C° 125	درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 446.0 - 320.0	C° 160-230	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.