Daelim Po1y® 50100F

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y® 50100F هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأفلام وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Daelim Po1y® 50100F الأكياس/ البطانات والأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: قابلية معالجة جيدة، قابلية إغلاق جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	إحكام حراري جيد قابلية معالجة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	أكياس فيلم	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
	47.1 MPa	6831.29 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	470 %	-	-
	580 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	30 g	1.06 oz	-
	100 g	3.53 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.