Daelim Po1y® LH860

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®LH860 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®LH860 الأغطية / السدادات / الفلين وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: انكماش منخفض غذاء متاح مقاومة للصدمات عديم الرائحة / الطعم قناة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية الرائحة منخفضة إلى معدومة مطابقة التعرض للأغذية انكماش منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	درع	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.961 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.020 %	-	ASTM D955
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	20.0 hr	-	ASTM D1693B
صلابة روكويل	60	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-76.0 C°	-104.8 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة				
الخاصية	**النظام المتري**		**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.