Daelim Po1y® TR-130

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y® TR-130 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Daelim Po1y® TR-130 الحقائب / البطانات وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مضاد للالتصاق، وضوح، قوة تمزق جيدة، مقاومة للصدمات، مقاومة للرطوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل عالي	-	-
الميزات	مقاومة تمزق جيدة مضاد تكتل عالي شفافية عالية مقاومة عالية للصدمات مقاوم للرطوبة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أكياس	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, II, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.938 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.28 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	20.6 MPa	2987.78 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	660 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	55 g	1.94 oz	-
	550 g	19.4 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	170-190 C°	338.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.