Daelim Po1y® TR-130UV

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y® TR-130UV هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Daelim Po1y® TR-130UV الحقائب / البطانات وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: وضوح، مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، مقاومة جيدة للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية شفافية عالية مقاوم للأكسدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, II, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.938 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.28 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	20.6 MPa	2987.78 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	660 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	55 g	1.94 oz	-
	550 g	19.4 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	170-190 C°	338.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.