Daelim Po1y® TR-158

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y® TR-158 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Daelim Po1y® TR-158 الحقائب / البطانات والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: قابلية معالجة جيدة، قابلية إغلاق جيدة، صلابة جيدة، قوة تمزق جيدة، متانة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	إحكام حراري جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ASTM D 1248, II, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
	49.0 MPa	7106.86 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	500 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	30 g	1.06 oz	-
	180 g	6.35 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	170-210 C°	338.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.