# ELASTEL™ 1306-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | HELLENIC CABLES .S.A | **الفئة** | EPDM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الوصف: مركب يعتمد على EPDM لعزل كابلات الطاقة المرنة المواصفات: i) VDE 207 Teil 20 التعبئة TYPE 3GI3 & TYPE 3GI4 ii) VDE 250 TYPE GI1 iii) EN 50363-1 TYPE EI4 والتغليف: في صناديق كرتونية تزن حوالي 400-1000 كجم أنواع الكابلات التي يمكن استخدامها فيها: HO7RN-F, NTSCGEWou, HO5RR-F, MGCG, etc.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات | - | - |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.33 g/cm³ | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | 60.0 °C | 140.0 °F | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | 65.0 °C | 149.0 °F | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | 65.0 °C | 149.0 °F | - |
| **درجة حرارة الرأس** | 70 °C | 158.0 °F | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.