# ELASTEL™ FLR-AF-FC-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | HELLENIC CABLES S.A. | **الفئة** | Rubber |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الوصف: مركب حشو مرن مثبط للهب، خالٍ من الهالوجين، دخان منخفض للأغلفة الداخلية في كابلات الطاقة التعبئة والتغليف: في أكياس PE سعة 25 كجم أو في أكياس كبيرة تزن حوالي 1000 كجم
أنواع الكابلات التي يمكن استخدامها فيها: NHXH FE180

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مثبط للهب<br>خالي من الهالوجين<br>انبعاث دخان منخفض | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات | - | - |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.85 g/cm³ | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | 90.0 C° | 194.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | 95.0 C° | 203.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | 100 C° | 212.0 F° | - |
| **درجة حرارة الرأس** | 110 C° | 230.0 F° | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.