Ablebond 84-1LMINB1

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فضة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مادة اللصق ABLEBOND® 84-1LMINB1 لربط الأسطح التي يصعب ترطيبها مثل نهايات مكثفات البلاديوم والفضة. يقلل هذا اللاصق من مشاكل قصر المكثف الناتجة عن نزيف الراتنج. يفي ABLEBOND® 84-1LMINB1 بمتطلبات MIL-STD-883، الطريقة 5011.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فضة	-	-
الميزات	قابلية الربط موصل للكهرباء	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	MIL Std. 883 الطريقة 5011	-	-
المظهر	فضة	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 90.0	F° 194.0	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)		-	-
	5.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	1.3E-4 cm/cm/°C	-	-
التوصيل الحراري	W/m/K 3.9	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	3.0E-4 ohms·cm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية		-	-
	wk 52	-	-
	wk 26	-	-
	wk 13	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 1.0	-	-
لزوجة بروكفيلد	Pa·s 50.0	-	-
الكلوريد الأيوني	ppm	-	-
البوتاسيوم الأيوني	ppm	-	-
الصوديوم الأيوني	ppm	-	-
قوة القص		-	-
	N 60801	lbf 13668.06	-
	N 11768	lbf 2645.45	-
موصلية مستخلص الماء	µS/cm 9.70	-	-
فقدان الوزن عند التسخين (C°300)	% 0.20	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
عمر العمل (C°25)	14.0 day	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.