Ablebond 84-3

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مادة اللصق ABLEBOND® 84-3 لتطبيقات ربط القوالب. هذا اللاصق مثالي للتطبيق عن طريق التوزيع الأوتوماتيكي أو الطباعة بالشاشة أو اليد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة طباعة الشاشة	- -	- -
المظهر	أزرق	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	5.5	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	50.0 Pa·s	-	-
الكلوريد الأيوني	6 ppm	-	-
البوتاسيوم الأيوني	11 ppm	-	-
الصوديوم الأيوني	2 ppm	-	-
قص التراكب (Lap Shear)	18.6 MPa	2697.71 psi	-
قوة القص	193 N	43.39 lbf	-
موصلية مستخلص الماء	15.0 µS/cm	-	-
فقدان الوزن عند التسخين	0.17 %	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	20000 min	-	-
مدة الصلاحية	52 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	2.0 hr	-	-
	1.0 hr	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	85.0 C°	185.0 F°	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)		-	-
	4.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	1.0E-4 cm/cm/°C	-	-
التوصيل الحراري	0.80 W/m/K	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	3.5E+13 ohms·cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.