Ablebond 85-1

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	ذهب	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مادة اللصق ®ABLEBOND® 85-1 للتطبيقات الهجينة حيث تكون هجرة الفضة مصدر قلق بالغ. يفي ®ABLEBOND® 85-1 بمتطلبات MIL-STD-883، الطريقة 5011.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ذهبي	-	-
الميزات	موصل للكهرباء	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
تصنيفات الوكالة	MIL Std. 883 الطريقة 5011	-	-
المظهر	بني فاتح	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	107 °C	224.6 °F	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)		-	-
	2.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	5.2E-5 cm/cm/°C	-	-
التوصيل الحراري	W/m/K 2.1	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 2900	-	-
مدة الصلاحية	wk 52	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 2.0	-	-
	hr 1.0	-	-
الكلوريد الأيوني	ppm 115	-	-
البوتاسيوم الأيوني	ppm 5	-	-
الصوديوم الأيوني	ppm 10	-	-
قص التراكب (Lap Shear)	MPa	-	-
قوة القص	MPa 48.6	psi 7048.85	-
موصلية مستخلص الماء	µS/cm 15.0	-	-
فقدان الوزن عند التسخين	% 0.22	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.