Ablebond 933-1

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ablebond 933-1 هي مادة إيبوكسي. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للتغليف. السمة الأساسية لـ Ablebond 933-1: مقاومة للرطوبة. التطبيق النموذجي لـ Ablebond 933-1: تطبيقات الطلاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	124 C°	255.2 F°	ASTM E1356

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
عمر الوعاء (Pot Life)	min 7200	-	-
مدة الصلاحية	wk 52	-	-
وقت إزالة القالب		-	-
	min 120	-	-
	min 30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.