# Ablebond 958-11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Henkel Ablestik | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تم تصميم مادة ABLEBOND® 958-11 اللاصقة لامتصاص الإجهادات الناتجة عند ربط الدوائر المتكاملة الكبيرة. ABLEBOND® 958-11 يلبي متطلبات MIL-STD-883، الطريقة 5011.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ماص للصدمات | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | MIL Std. 883 الطريقة 5011 | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | معجون | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 4.0-9.0 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكلوريد الأيوني** | ppm | - | - |
| **البوتاسيوم الأيوني** | | - | - |
| **الصوديوم الأيوني** | | - | - |
| **قص التراكب (Lap Shear)** | MPa | - | - |
| **قوة القص** | N | - | - |
| **موصلية مستخلص الماء** | 43.0 µS/cm | - | - |
| **فقدان الوزن عند التسخين** | % | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | 20000 min | - | - |
| **مدة الصلاحية** | 52 wk | - | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | 40000-50000 cP | - | - |
| **وقت المعالجة اللاحقة** | | - | - |
| | 2.0 hr | - | - |
| | 1.0 hr | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | 89.0 C° | 192.2 F° | DSC |
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | | - | - |
| | 1.5E-5 cm/cm/°C | - | - |
| | 4.5E-5 cm/cm/°C | - | - |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة الحجمية** | 5.0E+14 ohms·cm | - | ASTM D257 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.