Ablebond 967-1

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فضة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مادة ABLEBOND® 967-1™ اللاصقة للتطبيقات التي تتطلب درجات حرارة معالجة أقل من المعتاد. إنه مثالي للتطبيق عن طريق الموزع الأوتوماتيكي أو طباعة الشاشة أو مسبار اليد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فضة	-	-
الميزات	موصل للكهرباء	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة طباعة الشاشة	- -	- -
المظهر	فضة	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 75.0	- F° 167.0	- - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 110	F° 230.0	-
	C° 135	F° 275.0	-
	C° 145	F° 293.0	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية		-	-
	5.0E-4 ohms·cm	-	-
	2.0E-4 ohms·cm	-	-
	0.015 ohms·cm	-	-
	2.0E-3 ohms·cm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
مدة الصلاحية		-	-
	wk 52	-	-
	wk 26	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 6.0	-	-
	hr 2.0	-	-
	hr 0.50	-	-
	hr 0.25	-	-
لزوجة بروكفيلد	Pa·s 14.0	-	-
الكلوريد الأيوني (C°100)	ppm 75	-	-
البوتاسيوم الأيوني (C°100)	لا شيء تم اكتشافه	-	-
الصوديوم الأيوني (C°100)	ppm 5	-	-
قص التراكب (Lap Shear)	MPa 8.27	psi 1199.46	-
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
نسبة الخلط	1:1	-	
قوة القص		-	-
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
	MPa 30.3	psi 4394.65	-
	MPa 22.8	psi 3306.87	-
	MPa 33.8	psi 4902.28	-
فقدان الوزن عند التسخين (300°C)	% 0.52	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.