Ablebond 967-3

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مادة ABLEBOND® 967-3™ اللاصقة للتطبيقات التي تتطلب درجات حرارة معالجة أقل من المعتاد. إنه مثالي للتطبيق عن طريق الموزع الأوتوماتيكي أو طباعة الشاشة أو مسبار اليد. هذه المادة عبارة عن نسخة عازلة كهربائياً من مادة ABLEBOND 967-1 اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة طباعة الشاشة	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	85.0 °C	185.0 °F	-
التوصيل الحراري	0.70 W/m/K	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	2.0E+13 ohms·cm	-	-
ثابت العزل الكهربائي	4.30	-	-
عامل التبديد	0.025	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 2900	-	-
مدة الصلاحية		-	-
	wk 52	-	-
	wk 52	-	-
	wk 26	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 7000	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 6.0	-	-
	hr 0.50	-	-
الكلوريد الأيوني	ppm	-	-
البوتاسيوم الأيوني	ppm	-	-
الصوديوم الأيوني	ppm	-	-
قص التراكب (Lap Shear)		-	-
نسبة الخلط	1:1	-	-
قوة القص	N 108	lbf 24.28	-
موصلية مستخلص الماء	µS/cm 80.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.