Ablefilm ECF550S

المصنع	Henkel Ablestik	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فضة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم فيلم ABLEFILM® ECF550S اللاصق الإيبوكسي المملوء بالفضة لتطبيقات الإلكترونيات الدقيقة التي تتطلب توصيلًا كهربائيًا. هذا الفيلم اللاصق مدعوم بحامل شاشة فضية مقاس 3.5 مل. يوفر فيلم ECF550S اللاصق قيم توصيل حراري من 1.4 إلى 3.8 واط / متر درجة مئوية، اعتمادًا على ضغط خط الربط وسمك الفيلم الأولي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فضة	-	-
الميزات	قابلية الربط موصل للكهرباء خصائص كهربائية جيدة مقاوم للرطوبة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات كهربائية/إلكترونية فيلم	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوصيل الحراري	1.4-3.8 W/m/K	-	Internal Method

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الكهربائية	0.00200 ohms/in²	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الراتنج الحامل	شاشة فضية	-	-
قص التراكب (Lap Shear)		-	Internal Method
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
عمر العمل (C°25)	6.0 month	-	Internal Method
مدة الصلاحية	52 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	2.0 hr	-	-
	0.50 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.