FiberCal™ PP

المصنع	Heritage Plastics, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	80% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تحتوي هذه المركزة على كربونات كالسيوم متخصصة في حامل PP وقد تم تصميمها خصيصًا للمتطلبات العالية لعملية الألياف. إنه يوفر توازنًا فريدًا بين توفير التكاليف والأداء ويمكن إضافته إلى الأقمشة غير المنسوجة من البولي بروبيلين بنسبة تصل إلى 20٪. التطبيقات المناسبة: شبكات سبونبوند شبكات النفخ المنصهر ألياف أساسية كربونات الكالسيوم المفيدة بيئيًا هي معدن طبيعي وفير ويمكن استخدامه لإزاحة جزء كبير من المكون القائم على البتروكيماويات بشكل فعال في التطبيق المستهدف. تساعد الإنتاجية المحسنة واستهلاك الطاقة المنخفض الممنوح باستخدام مركزاتنا على تقليل البصمة الكربونية للمنتج النهائي. الامتثال التنظيمي تمت الموافقة على المكونات الموجودة في مركزاتنا للاستخدام في عبوات ملامسة الأغذية المباشرة وهي خالية من المعادن الثقيلة مما يجعلها متوافقة مع اللوائح مثل California Proposition 65 و CONEG.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 80% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	Staple Fibers	-	-
طريقة المعالجة	أقمشة غير منسوجة منفوخة بالذوبان أقمشة غير منسوجة Spunbond	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرطوبة	ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.