ACLAM® TC200 (10 mil)

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclam® TC200 عبارة عن صفائح قابلة للإغلاق الحراري بدرجة حرارة منخفضة تتكون من طبقة إغلاق حراري من البولي أوليفين بسمك 2 مل (50 ميكرون) وطبقة فيلم Aclar® 11C مسجلة الملكية بسمك 8 مل (200 ميكرون).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للإغلاق الحراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.43	-	ASTM D1894
	0.55	-	ASTM D1894
المعامل القاطع			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 1140	psi 165343.32	ASTM D882
	MPa 1140	psi 165343.32	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 23.4	psi 3393.89	ASTM D882
	MPa 23.4	psi 3393.89	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 100	-	ASTM D882
	% 75	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 1600	oz 56.43	ASTM D1922
	g 2800	oz 98.76	ASTM D1922
معدل نفاذية بخار الماء	g·mm/m²/atm/24 hr 0.023	-	ASTM F1249

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.