

## Capran® 1500T

Nylon 6	الفئة	Honeywell	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

CAPRAN® 1500 عبارة عن فيلم نايلون 6 موجه ثنائي المحور بسمك 0.59 مل (15 ميكرون) يتميز بمقاومة ممتازة لتكسير الشني وخصائص وضوح فائقة ومناسبة تمامًا لتطبيقات التعبئة والتغليف التي تتطلب قوة ميكانيكية ممتازة.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة عالية	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتشقق	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	راتنج حاجز	
-	-	فيلم ثنائي المحور	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أفلام	الأشكال

### الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
----------	--------------------	---------------	---------

### معامل الاحتكاك

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-		
ASTM D1894	-	0.22	
ASTM D1894	-	0.70	
-	mil 0.5906	µm 15	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 400304.88	MPa 2760	
ASTM D882	psi 400304.88	MPa 2760	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 37999.96	MPa 262	
ASTM D882	psi 37999.96	MPa 262	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D3985	-	cm <sup>3</sup> ·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 1.4	نفاذية الأكسجين
ASTM F1249	-	g·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 330	معدل نفاذية بخار الماء

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.