

Capran® 2500M

Nylon 6	الفئة	Honeywell	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CAPRAN® 2500M عبارة عن فيلم نايلون 6 موجه ثنائي المحور بسمك 1.00 مل (25 ميكرون) مع طلاء بوليمري يوفر التصاقًا محسنًا بمجموعة متنوعة من الأحبار والطلاءات والمواد اللاصقة. يكون التصاق المعدنة ممتازًا عند استخدام المنتجات المطلية بـ "M".

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	فيلم ثنائي المحور	الاستخدامات
-	-	أفلام	الأشكال

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-	-	معامل الاحتكاك
ASTM D1894	-	0.23	
ASTM D1894	-	0.75	
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 400304.88	MPa 2760	
ASTM D882	psi 400304.88	MPa 2760	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 36984.69	MPa 255	
ASTM D882	psi 36984.69	MPa 255	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D3985	-	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr 0.71	نفاذية الأكسجين
ASTM F1249	-	g·mm/m ² /atm/24 hr 190	معدل نفاذية بخار الماء

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.