

Capran® 77K

Nylon 6	الفئة	Honeywell	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Capran® 77K هو منتج بولي أميد 6 (نايلون 6). يمكن معالجته بالتشكيل الحراري وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Capran® 77K الأفلام والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: قابل للتعقيم، وضوح، مرونة جيدة، قوة تمزق جيدة، صلابة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتعقيم البخار	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية تعقيم جيدة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	حاجز الرطوبة	
-	-	مقاوم للثقب	
-	-	قابل للتعقيم بالإشعاع	
-	-	مرن	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال
-	-	التشكيل الحراري	طريقة المعالجة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 428.0 - 424.4	C° 218-220	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 1.0-6.0	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.