

Capran Medallion® 1500 film

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|
| Nylon 6 | الفئة | Honeywell | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

أغشية CAPRAN MEDALLION® من Honeywell عبارة عن أغشية من النايلون 6 ثنائية المحور تتميز بقوة ممتازة وخصائص حاجز. إنها مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من تطبيقات التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قوة عالية | الميزات |
| - | - | Perforation resistance | |
| - | - | مقاومة جيدة للتشقق | |
| - | - | تعريف، عالي | |
| - | - | متانة جيدة | |
| - | - | راتنج حاجز | |
| - | - | أفلام | الاستخدامات |
| - | - | Laminate | |
| - | - | تغليف المواد الغذائية | |
| - | - | أفلام | الأشكال |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D955 | - | | انكماش القالب |
| ASTM D955 | - | % | |
| ASTM D955 | - | % | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1894 | - | | معامل الاحتكاك |
| ASTM D1894 | - | 0.19 | |
| ASTM D1894 | - | 0.50 | |
| - | mil 0.5906 | µm 15 | سمك الفيلم - المُختبر |
| ASTM D882 | - | | المعامل القاطع |
| ASTM D882 | psi 449617.8 | MPa 3100 | |
| ASTM D882 | psi 369846.9 | MPa 2550 | |
| ASTM D882 | - | | قوة الشد |
| ASTM D882 | psi 40030.49 | MPa 276 | |
| ASTM D882 | psi 50038.11 | MPa 345 | |
| ASTM D882 | - | | استطالة الشد |
| ASTM D882 | - | % 100 | |
| ASTM D882 | - | % 75 | |
| ASTM D3985 | - | cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr 1.6 | نفاذية الأكسجين |
| ASTM F1249 | - | g·mm/m ² /atm/24 hr 330 | معدل نفاذية بخار الماء |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2457 | - | | اللمعان |
| ASTM D1003 | - | % | الضبابية (Haze) |

| أخرى | الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|----------|--------------------|---------------|---------|
| غير معروف | - | - | | |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.