ACLAR® 11A (0.9 mil)

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACLAR®11A (0.9 mil) هو منتج بولي ثلاثي فلورو إيثيلين (PCTFE). يمكن معالجته عن طريق صب الفيلم وهو متاح في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ACLAR®تشمل مجالات تطبيق 11A (0.9 mil) التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية والتطبيقات الصناعية. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية للبوليمر المتجانس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر مقاومة كيميائية جيدة راتنج حاجز	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيق صناعي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.10 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	1380 MPa 1290 MPa	- 200152.44 psi 187099.02 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	109 MPa 51.0 MPa	- 15809.14 psi 7396.94 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	100 % 250 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
نفاذية بخار الماء	0.26 g/m²/24 hr	0.01677 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوصيل الحراري	0.21 W/m/K	-	ASTM C177

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	100 %	-	ASTM D2863

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.