ACLAR® 33C (0.75 mil)

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar 33C (0.75 mil) عبارة عن فيلم بوليمر يتكون أساسًا من كلورو ثلاثي فلورو إيثيلين (CTFE). يمكن تشكيله بالحرارة على كل من آلات التشكيل بالضغط والفراغ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E236381-230359	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب التشكيل الحراري تشكيل الفراغ	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.12 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 1660 MPa 1450	- psi 240763.08 psi 210305.1	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 83.0 MPa 27.6	- psi 12038.15 psi 4003.05	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 100 % 100	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	0.42 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	206 C°	402.8 F°	ASTM D3418

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.