ACLAR® 33C (2 mil)

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar 33C عبارة عن طبقة رقيقة من البوليمر المشترك تتكون أساسًا من كلورو ثلاثي فلورو إيثيلين (CTFE). يتميز بحماية ممتازة من الرطوبة ومقاومة كيميائية. يستخدم 33C لتطبيقات التعبئة والتغليف العسكرية والصناعية كطبقة رقيقة أحادية الطبقة أو كطبقة حماية في الهياكل الرقائقية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E236381-230359	-	-
الميزات	بوليمر مشترك راتنج حاجز	- -	- -
الاستخدامات	لوازم طبية/تمريضية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.12 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 1470 MPa 1410	- psi 213205.86 psi 204503.58	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 57.2 MPa 31.0	- psi 8296.17 psi 4496.18	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 160 % 150	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	g·mm/m²/atm/24 hr 0.14	-	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	C° 206	F° 402.8	ASTM D3418
التوصيل الحراري	W/m/K 0.20	-	ASTM C177

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	% 100	-	ASTM D2863

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.