ACLAR® 88A

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACLAR® 88A هو منتج بولي كلورو ثلاثي فلورو إيثيلين (PCTFE). يمكن معالجته عن طريق التشكيل الحراري وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ACLAR® 88A تطبيقات الطلاء والأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية والرعاية الطبية/الصحية والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ووضوح وكوبوليمر ومثبط للهب واستقرار أبعاد جيد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	عازل كهربائي	-	-
	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	قابلية تعقيم جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	حاجز الرطوبة	-	
الاستخدامات	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Pharmaceuticals	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1380	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.10 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	19 µm	0.748 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	1030 MPa	149389.14 psi	-
	896 MPa	129954.05 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	58.6 MPa	8499.23 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	250 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	93 g	3.28 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	24 g	0.8465 oz	-
	24 g	0.8465 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوصيل الحراري	0.22 W/m/K	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	100 %	-	ASTM D2863

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.