ACLAR® Cx 8A

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ACLAR®Cx 8A هو منتج بولي ثلاثي فلورو إيثيلين (PCTFE). يمكن معالجته عن طريق قولبة البثق المشترك وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الميزات: أداء ختم جيد وشفافية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للإغلاق الحراري شفافية متوسطة	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 518	psi 75129.68	ASTM D882
	MPa 518	psi 75129.68	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 88	-	ASTM D882
	% 280	-	ASTM D882
نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr 0.78	g/100 in²/24 hr 0.05031	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.