ACLAR® Flex 250

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar Flex 250 عبارة عن طبقة رقيقة عالية الأداء لحماية CTFE homopolymer بسمك 25 ميكرون (1.0 مل) للأسواق الدوائية والطبية. إن الحماية العالية والاستقرار الممتاز للأبعاد تجعله مثاليًا لتطبيقات التغليف المرنة مثل الأكياس والأغلفة العلوية والأغطية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطهير طنجرة الضغط	-	-
	تطهير جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	راتنج حاجز	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.11 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع	1910 MPa 1220 MPa	- 277022.58 psi 176946.36 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	169 MPa 36.2 MPa	- 24511.42 psi 5250.38 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	26 % 250 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	3.9E-3 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	211 C°	411.8 F°	ASTM D3418

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.