ACLAR® Flex 380

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar Flex 380 عبارة عن طبقة رقيقة عالية الأداء لحماية CTFE homopolymer بسمك 38 ميكرون (1.5 مل) للأسواق الدوائية والطبية. إن الحماية العالية والاستقرار الممتاز للأبعاد تجعله مثاليًا لتطبيقات التغليف المرنة مثل الأكياس والأغلفة العلوية والأغطية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تطهير طنجرة الضغط	-	-
	تطهير جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	راتنج حاجز	-	
الاستخدامات	أفلام	-	-
	غطاء	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
	تغليف طبي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.11 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	35 %	-	ASTM D882
	230 %	-	ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	3.1E-3 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	211 C°	411.8 F°	ASTM D3418

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.