ACLAR® UltRx 4000 film

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar UltRx 4000 film عبارة عن طبقة رقيقة عالية الأداء لحماية PCTFE homopolymer بسمك 4.00 مل للصناعات الدوائية والطبية. يتشكل حراريًا جيدًا على معدات تغليف الفقاعات التقليدية ويوفر أعلى حماية لأي طبقة رقيقة شفافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
	راتنج حاجز	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
تصنيفات الوكالة	DMF 1578	-	-
	FDA 21 CFR 177.1380	-	-
		-	-
	USP الفئة VI	-	-
	أوروبا EC/2002/72		
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب التشكيل الحراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.11 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	1240 MPa 1240 MPa	- 179847.12 psi 179847.12 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	51.7 MPa 37.9 MPa	- 7498.46 psi 5496.94 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	190 % 200 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
معدل نفاذية بخار الماء	0.048 g·mm/m²/atm/24 hr 4.2E-3 g·mm/m²/atm/24 hr 9.3E-3 g·mm/m²/atm/24 hr 0.016 g·mm/m²/atm/24 hr	- - - - -	ASTM F1249 ASTM F1249 ASTM F1249 ASTM F1249 ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	211 C°	411.8 F°	ASTM D3418

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.