Aclon™ 1090

المصنع	Honeywell	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Aclar Flex 180 عبارة عن طبقة رقيقة عالية الأداء لحماية CTFE homopolymer بسمك 18 ميكرون (0.70 مل) للأسواق الدوائية والطبية. إن الحماية العالية والاستقرار الممتاز للأبعاد تجعله مثاليًا لتطبيقات التغليف المرنة مثل الأكياس والأغلفة العلوية والأغطية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطهير جيد تعريف، عالي راتنج حاجز	- - -	- - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف زجاجة حاوية	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.14 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	1.16 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	42.7 MPa 26.2 MPa	- 6193.12 psi 3800.0 psi	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
انفعال الشد	7.0 % 16 %	- - -	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
معامل الانحناء	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	61.0 MPa	8847.32 psi	ISO 178
معدل نفاذية بخار الماء	0.25 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249
صدمة إيزود المحززة	3.2 kJ/m²	1.52 ft·lb/in²	ISO 180
قوة صدمة إيزود غير المحززة	74 kJ/m²	35.21 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	104 C° 75.0 C°	- 219.2 F° 167.0 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	214 C°	417.2 F°	ASTM D3418

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.