Nanjing Hongrui PA66 A830

المصنع	Nanjing Hongrui Engineering Plastics Co., Ltd.	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	15% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nanjing Hongrui PA66 A830 هو مادة بولي أميد 66 (نايلون 66) مملوءة بنسبة 15٪ من المعادن. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Nanjing Hongrui PA66 A830: مصنف للهب. تشمل التطبيقات النموذجية: أغلفة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 15% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أغلفة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.80 %	-	ASTM D955

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل	118	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2800 MPa	406106.4 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	90.0 MPa	13053.42 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة (منطقة)	6.00 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	190 C°	374.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	260 C°	500.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+13 ohms	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	20 kV/mm	-	ASTM D149
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.