Nanjing Hongrui PP P353

المصنع	Nanjing Hongrui Engineering Plastics .Co., Ltd	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	15% زجاج/معدن؛ 25% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nanjing Hongrui PP P353 هي مادة من مادة البولي بروبيلين مملوءة بنسبة 15٪ من الزجاج / المعادن و 25٪ من المعادن. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Nanjing Hongrui PP P353: مصنف للهب. التطبيق النموذجي لـ Nanjing Hongrui PP P353: قطع غيار هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن، 15% حشو بالوزن معدني، 25% حشو بالوزن	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء آلية/ميكانيكية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.10 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	120	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	7500 MPa	1087785.0 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة (منطقة)	5.00 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	140 C°	284.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	175 C°	347.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	16 kV/mm	-	ASTM D149
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.