Uralane 5774-A/C

المصنع	Huntsman Advanced Materials	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Uralane 5774-A/C هو منتج من البولي يوريثين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: المواد اللاصقة/الأشرطة. تتضمن الخصائص: مقاومة جيدة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات متانة جيدة مطفيء ذاتي	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
المظهر	بيج أبيض مائل	- -	- -
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	ASTM D792
	g/cm³ 1.05-1.15	-	-
	g/cm³ 1.15	-	-
	g/cm³ 1.15-1.25	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	60	-	ASTM D2240
	50	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 55	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
مدة الصلاحية		-	-
	wk 26	-	-
	wk 26	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 20000-35000	-	ASTM D2196
		-	ASTM D2196
	شبه معجون	-	-
	شبه معجون	-	-
وقت التجلط	min 15.0-25.0	-	ASTM D2471
وقت المعالجة		-	-
	day 7.0	-	-
	day 0.1-0.2	-	-
	day 0.0-0.1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.