Valtec HG009

المصنع	INDELPRO, S.A. de .C.V	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Valtec هو البولي بروبيلين الجديد ذو المورفولوجيا المتحكم فيها والذي يتم تصنيعه بواسطة Indelpro باستخدام عملية Spheripol. بالمقارنة مع البولي بروبيلين العادي على شكل حبيبات، يمكن أن يقدم Valtec مزايا من حيث تحسين الإنتاجية وتحسين المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة. Valtec HG009 عبارة عن بوليمر متجانس مناسب بشكل خاص للقولبة بالحقن للأغراض العامة. يفي الراتينج الأساسي في هذا المنتج بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الواردة في قانون اللوائح الفيدرالية في 21 CFR 177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	حاويات	-	-
	تغليف مستحضرات التجميل	-	-
	السلع المنزلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Pharmaceutical Packaging Safety Equipment ألعاب	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1480 MPa	214656.24 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	88.9 C°	192.02 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.