Valtec HS012

المصنع	INDELPRO, S.A. de C.V.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Valtec هو مادة البولي بروبيلين ذات الشكل المورفولوجي المتحكم فيه الجديدة التي تصنعها Indelpro باستخدام عملية Spheripol. بالمقارنة مع مادة البولي بروبيلين العادية المضغوطة ، يمكن أن تقدم Valtec مزايا من حيث تحسين الإنتاجية وتحسين المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة. Valtec HS012 عبارة عن بوليمر متجانس مناسب بشكل خاص لبثق الأغشية المنفوخة المصبوبة والمروية بالماء ، والمستخدمة في التطبيقات التي لا تتطلب عوامل انزلاق ومضادة للالتصاق. يفي الراتينج الأساسي في هذا المنتج بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الواردة في قانون اللوائح الفيدرالية في 21 CFR 177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات معالجة جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هومو‌بوليمر	-	-
	بصريات	-	-
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-
	أشرطة	-	-
	شريط لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1150 MPa	166793.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	151 C°	303.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.