Valtec HS013

المصنع	INDELPRO, S.A. de .C.V	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Valtec هو مادة البولي بروبيلين ذات المورفولوجيا المتحكم بها الجديدة التي تصنعها Indelpro باستخدام عملية Spheripol. بالمقارنة مع مادة البولي بروبيلين العادية المضغوطة، يمكن أن يقدم Valtec مزايا من حيث تحسين الإنتاجية وتحسين المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة. Valtec HS013 هو بوليمر متجانس مناسب بشكل خاص لبثق الألياف الأساسية والخيوط المتعددة والأشرطة الزخرفية والقولبة بالحقن للأغراض العامة. يفي الراتينج الأساسي في هذا المنتج بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الواردة في قانون اللوائح الفيدرالية في 21 CFR 177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E150109-223710	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ألياف	-	-
	خيوط	-	-
	غرض عام	-	-
	أشرطة	-	
	Staple Fibers	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.