Terluran® EHI-7

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Terluran® EHI-7 عبارة عن درجة بثق عالية التأثير ذات تدفق متوسط مع لمعان فائق وجماليات سطحية فائقة. Styrolution's Terluran® EHI-7 مخصص لصنع صفائح أحادية أو متعددة الطبقات مما يجعله مناسبًا تمامًا كركيزة لـ Luran® S ASA المقاوم للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108538-100840223	-	-
الميزات	تسليط الضوء مقاومة الصدمات، عالية تلوين جيد سيولة متوسطة مقاومة كيميائية جيدة مظهر جيد	- - - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	ورقة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2170 MPa	314732.46 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.7 MPa	6338.16 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	2.9 %	-	ASTM D638
	9.2 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2040 MPa	295877.52 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	0.379 MPa	54.97 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	380 J/m	7.12 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السهم الآلية		-	ASTM D3763
	31.0 J	-	ASTM D3763
	48.8 J	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	98.9 C°	210.02 F°	ASTM D648

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 100	F° 212.0	ISO 306/A50

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	92	-	ASTM D523

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 79.4	F° 174.92	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.