Terluran® HI-12

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Terluran HI-12 هي درجة قولبة بالحقن من ABS بصلابة عالية جدًا وتدفق سهل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108538-462240	-	-
الميزات	تدفق جيد متانة فائقة الارتفاع	- -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات كهربائية/إلكترونية Safety Helmets	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	14.0 cm³/10min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	101	-	ISO 2039-2
صلابة المسافة البادئة للكرة	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 2039-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	2.7 %	-	ISO 527-2
إجهاد الانحناء	58.0 MPa	8412.2 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	-
	30 kJ/m²	14.27 ft·lb/in²	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة		-	ISO 179
	160 kJ/m²	76.13 ft·lb/in²	-
	لا يوجد كسر	-	-
صدمة إيزود المحززة		-	-
	35 J/m	0.6555 ft·lb/in	ASTM D256
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 180/A
	31 kJ/m²	14.75 ft·lb/in²	ISO 180/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.