Eltex® A4009MFN1325

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® A4009MFN1325 عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة. إنه بوليمر متجانس ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي مخصص بشكل أساسي لبثق الخيوط الأحادية. التطبيقات: بثق الخيوط الأحادية أشرطة عالية المتانة أفلام تبطين الحبوب قولبة بالحقن نفخ لتعبئة المواد الغذائية. الفوائد والميزات: خيوط وأشرطة أحادية عالية المتانة محتوى منخفض جدًا قابلية معالجة وجودة سطح فائقة معدل نقل بخار رطوبة منخفض جدًا (MVTR).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	هومبوليمر	-	-
	هلام منخفض	-	-
	نقل بخار رطوبة منخفض	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خيوط أحادية شريط لاصق	- -	
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق الخيوط قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min 36 g/10 min 2.8 g/10 min	- - - -	ISO 1133 - - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	136 °C	276.8 °F	ISO 11357-3

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الديناميكية الظاهرية	1700000 mPa·s	1700000.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.