Eltex® B4020LG/35

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® B4020LGN1963 بولي إيثيلين عالي الكثافة هو كوبوليمر تم تصنيعه بواسطة INEOS Polyolefins باستخدام عملية المحفز المدعومة. إنه راتينج حبيبي يستخدم في قولبة النفخ عالية السرعة للزجاجات. نقاوته العالية تجعله مناسبًا لتعبئة كل من الحليب المبستر والمعقم (في تعقيم الزجاجة). يحتوي Eltex® B4020LG/35 على 1٪ ثاني أكسيد التيتانيوم. Eltex ® B4020LG/34 يحتوي على 4.5٪ ثاني أكسيد التيتانيوم وهو مخصص للبثق المشترك للزجاجات لتعبئة الحليب المعقم أو UHT. تضمن الراتنجات الحفاظ على الخصائص الحسية للحليب ولها الخصائص الأساسية التالية: مستوى رائحة منخفض جدًا مقاومة جيدة للصدمات مقاومة جيدة للحرارة مقاومة جيدة لتشقق الإجهاد. إنها تلبي لوائح الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء التي تحكم الموافقة على المواد المستخدمة في تصنيع العبوات التي قد تتلامس مع المنتجات الغذائية. يسعد INEOS Polyolefins بتزويد العملاء بشهادات المطابقة للتشريعات الوطنية المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (1%)	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	كثافة عالية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) مقاومة عالية للحرارة نقاء عالي رائحة منخفضة إلى معدومة توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	- - - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
اللزوجة	1100000 mPa·s	1100000.0 cP	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.