Eltex® HD6070EA-B

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® HD6070EA-B هو بولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع ضيق لوزن الجزيئات، تم تطويره خصيصًا لحقن وقوالب الأغطية والإغلاق لتعبئة المشروبات. بفضل النقاء العالي والخصائص العضوية الممتازة، تم تصميم هذه الدرجة بشكل خاص للتعبئة في اتصال مباشر مع المشروبات. الفوائد والميزات: معالجة سهلة، صلابة عالية، قوة تأثير جيدة، انكماش منخفض، درجة خالية من عوامل الانزلاق. للحفاظ على الخصائص العضوية الممتازة، من المهم عدم تجاوز درجة حرارة الانصهار 250 درجة مئوية أثناء المعالجة. التطبيقات تشمل الأغطية والإغلاق لتعبئة المياه المعدنية الساكنة، المياه المعطرة والعصائر، الأغطية والإغلاق لتعبئة التطبيقات الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص حسية ممتازة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	كثافة عالية	-	-
	نقاء عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-
	تشوه قليل	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أغطية إغلاقات	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.6 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	6.00 hr	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي المحززة	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.