# Eltex® LGB263N2070

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | INEOS Olefins & Polymers Europe | **الفئة** | HDPE, HMW |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Eltex® LGB263N2070 بولي إيثيلين عالي الكثافة هو مركب أبيض تصنعه INEOS Polyolefins. يحتوي على 5% من ثاني أكسيد التيتانيوم ومخصص للبثق المشترك للزجاجات لتعبئة الحليب المعقم بتقنية UHT. تم تصميم الراتينج خصيصًا للزجاجات المكونة من 3 أو 6 طبقات. يضمن الحفاظ على الخصائص الحسية للحليب وله الخصائص الأساسية التالية: كثافة عالية، مما يضمن صلابة جيدة للمنتجات النهائية، لزوجة ذوبان تضمن سهولة المعالجة، مستوى رائحة منخفض جدًا. يفي بلوائح الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء التي تحكم الموافقة على المواد المستخدمة في تصنيع العبوات التي قد تتلامس مع المنتجات الغذائية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (5%) | - | - |
| **الميزات** | مقبول لملامسة الأغذية | - | - |
| | خصائص حسية جيدة | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | كثافة عالية | - | - |
| | رائحة منخفضة إلى معدومة | - | - |
| | توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع | - | - |
| | صلابة متوسطة | - | |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | زجاجات<br>تغليف المواد الغذائية | -<br>- | -<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد<br>FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد | -<br>- | -<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | اتصل بالشركة المصنعة | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **طريقة المعالجة** | البثق المشترك | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.00 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.70 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **اللزوجة** | 1200000 mPa·s | 1200000.0 cP | Internal Method |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.